

FREIOTHERM

KTL Speciale WK4036HRU999

- Pasta trasparente, completamente neutralizzata
- Componente legante per vernice bicomponente KTL Speciale ad alto spessore
- Ricarica mediante miscelazione intensa con prodotto per verniciatura in bagno cataforetico
- Esente da piombo e cromo

Dati tecnici / fisici	Base legante	resina epossidica modificata in soluzione acquosa
	Tonalità	incolore (bianco)
	Grado di brillantezza	seidenglänzend
	Lieferform:	opacità serica
	Beschichtung:	
	Viscosità di fornitura	40 -120 Sek. / 3 tazza DIN
	Densità	1,07 g / cm ³ +/- 0,003
	DIN EN ISO 2811-1	
	Contenuto solido	37 % +/- 1
	DIN EN ISO 3251	
	MEQ / s – Wert	30 mmol +/- 4

Stoccaggio
Come minimo 6 mesi in fusti originali, sempre che questi siano chiusi ermeticamente e vengano stoccati a 15 - 25 °C. Una volta aperti, i fusti vanno utilizzati nel giro di breve tempo. La data di scadenza della rispettiva partita è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio più lungo rispetto al periodo indicato non implica necessariamente che il materiale sia inutilizzabile. In tal caso, per motivi di garanzia della qualità, è però indispensabile controllare le proprietà richieste per la rispettiva applicazione.

Utilizzo
Proprietà
- mano di fondo o per verniciatura con il ciclo monostrato (per interni)
- buon potere di penetrazione
- buone proprietà meccaniche

Istruzioni per la protezione del lavoro e della salute
Durante la lavorazione occorre adottare le misure precauzionali comunemente previste per l'impiego di vernici, ad es. aerazione e disaerazione nonché protezione personale. Maggiori informazioni riguardo alle sostanze pericolose, ai dati tecnici di sicurezza e raccomandazioni per la protezione della salute e dell'ambiente sono rilevabili dalla rispettiva scheda di sicurezza.

Indicazioni speciali
Condizioni di prova
Tutte le prove sono state eseguite in clima normale 20/65 DIN 50014.

I presenti dati si basano sulle nostre nozioni del prodotto e sulle esperienze con esso raccolte. Sull'applicazione stessa non abbiamo alcun'influenza. Siamo a vostra disposizione per maggiori informazioni.

I dati contenuti nella presente scheda sono valori orientativi e non rappresentano una specifica.