

# FREIOTHERM

## KTL-Spezial WK4036HRU999

- Transparentpasta, fullneutraliserad
- Bindemedelskomponent för KTL Special 2K tjockskikt
- Efterfyllning genom intensiv blandning med KTL badmaterial
- Fri från bly- och kromatföreningar

<b>Tekniska/fysikaliska data</b>	<b>Bindemedelsystem</b>	Vattenburet modifierat Epoxiharts
	<b>Kulör</b>	färglös (mjölkig)
	<b>Glans</b>	halvblank
	<b>Lev. form:</b>	halvmatt
	<b>Beskiktning:</b>	halvmatt
	<b>Densitet</b>	1,07 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,003
	DIN EN ISO 2811-1	
	<b>Torrhalt</b>	37 % +/- 1
	DIN EN ISO 3251	
	<b>MEQ / s - värde</b>	30 mmol +/- 4

<b>Lagerbeständighet</b>	<p>I originalemballage minst 6 månader vid 15 till 25°C.          Öppnade förpackningar bör förbrukas snarast.          Skyddas mot frost.          Bäst före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.</p>
--------------------------	---

<b>Användning</b>	<p><b>Egenskaper</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Användning som grundfärg eller för interiör applikationer som enskikts täckfärg</li> <li>- bra omslag</li> <li>- bra mekaniska egenskaper</li> </ul>
-------------------	--

**Råd för arbets- och hälsoskydd**  
 Se varuinformationsblad enligt 91/155/EWG.  
 Arbetarskyddsstyrelsens råd AFS 96:4 bör iakttagas  
**Våra pulverfärger är fria från skadliga tungmetaller**

<b>Speciella råd</b>	<p><b>Testförhållanden</b>          Alla uppgifter baseras på normalklimat 20/65 enligt DIN 50014.</p> <p>Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna i databladet ses som ungefärliga och skall inte tolkas som någon utfästelse eller garanti.</p>
----------------------	---