

# EFDEDUR

## Peinture structurée GS1041

- Peinture structurée polyuréthane bicomposante à base de solvants
- Exempt de silicone
- Séchage rapide
- Pour utilisation intérieure
- Pour effet structuré en un seul passage (effet peau d'orange) et en deux passages (effet moucheté)
- Adhésion sur métaux non-ferreux
- Système de peinture liquide ajusté aux peintures en poudre: voir GS1941

<b>Données techniques et physiques</b>	<b>Liant de base</b>	résine polyacrylique pour réticulation avec isocyanate		
	<b>Teintes</b>	selon RAL 840 HR, autres teintes sur demande		
	<b>Indice de brillance</b> DIN 67530	GS1041 <b>G</b> = brillant	60 à 80	angle 60°
		GS1041 <b>H</b> = mat satiné	20 à 30	angle 60°
		GS1041 <b>M</b> = mat	20 à 30	angle 85°
		GS1041 <b>Z</b> = Brillant intermédiaire sur demande (lisse, sans effet)		
	<b>Viscosité de livraison</b>	La viscosité dépend de la structure (4000 bis 8000 mPa.s / Sp. 1) Haake-Viscotester VT02		
	<b>Rapport de mélange</b> en poids	10 : 1	HU0010	
		6 : 1	HU0001	
	<b>Durcisseur</b>  Base	<b>structure grossière =</b> <b>structure fine =</b>	EFDEDUR-Durcisseur HU0010 ou EFDEDUR-Durcisseur HU0001 Polyisocyanate voir „remarques spéciales“	
	<b>Vie en pot</b> après adjonction du durcisseur	environ 6 heures / 20 °C		
	<b>Diluant</b>	EFD-Diluant	400320	ou
		EFD-Diluant universel	400500	
<b>Densité</b> après adjonction du durcisseur détermination théorique	1,30 g / ml	+ / - 0,1		
<b>Extrait sec</b> après adjonction du durcisseur détermination théorique	68 %	+ / - 3		
<b>Taux volumique d'extrait sec</b> après adjonction du durcisseur détermination théorique	360 ml / kg	+ / - 20		
<b>Consommation</b> détermination théorique après adjonction du durcisseur en forme de livraison, sans perte d'application	110 à 180 g / m <sup>2</sup> épaisseur du film sec 40 à 60 µm voir „remarques spéciales“			

## Stabilité au stockage

Au moins 18 mois en emballages d'origine, à condition que ceux-là sont fermés hermétiquement et stockés entre 5 et 25 °C. Les emballages ouverts sont à utiliser dans de brefs délais. La date de péremption de chaque lot est mentionnée sur l'étiquette du produit. Un stockage ultérieur à cette date, ne signifie pas obligatoirement que le produit est inutilisable. Dans ce cas, un contrôle des caractéristiques pour une utilisation respective est, en raison de l'assurance qualité, indispensable.

## Traitement et application

### Application

Bien mélanger homogènement les composants (p. ex. avec un mélangeur rapide) Comme systèmes d'application sont recommandés les procédés haute et basse pression ainsi que le procédé airless.

Après adjonction du durcisseur, ajuster la viscosité d'application selon le procédé de pistolage.

L'application est effectuée en un seul passage (structure auto-formante) ou en deux passages (effet moucheté) :

- 1) appliquer la première couche lisse  
après séchage initial de la surface (env. 30 minutes / 20 °C)
- 2) application de l'effet moucheté désiré avec pression réduite

Il est possible, selon la modification de la pression d'air, du diamètre de la buse, de la viscosité de la laque, du réglage du pistolet et du procédé d'application, d'obtenir différentes structures.

Application électrostatique: possible

Rouleau / Pinceau: en viscosité de livraison après adjonction du durcisseur.

### Supports

Acier: en monocouche  
métaux non-ferreux: voir remarques spéciales  
Plastiques et bois: Application impérative d'un apprêt

### Prétraitement

Le support doit être propre et sans reste de produit empêchant l'adhérence comme p. ex.: huiles, graisses et agents de surface. Cela, selon les exigences demandées, doit être assuré par une méthode de prétraitement chimique (p. ex. phosphatation, chromatation) ou mécanique (p.ex. sablage) adéquate.

### Proposition de revêtement

Support: métaux non-ferreux, p. ex. aluminium  
Couche de fond: FREOPOX-Primaire ER1912  
Couche de finition: EFDEDUR-Peinture Structurée GS1041  
(Rapport de mélange 10 :1 HU0010)

### Température d'application

au-dessus de 10 °C

### Séchage à l'air à 20 °C

Sec hors poussière: après 30 minutes (degré de séchage 1/ DIN 53150)  
Sec au toucher: après 5 heures (degré de séchage 4/ DIN 53150)  
Sec en profondeur: après 8 jours (atténuation de pendule/ ISO 1522)

Séchage au four: possible jusqu'à 100 °C (Température de l'objet)

### Nettoyage des outils de travail

EFD-Diluant 400500

### Remarques de protection au travail et à l'hygiène

Tenir compte des mesures habituelles relatives à la manipulation des peintures à base de solvants comme ventilation, aspiration et protection du personnel lors de l'application. Des remarques de recommandation pour l'utilisation de produits dangereux relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la protection de l'environnement sont précisées sur la fiche de données de sécurité du produit adéquat.

---

## Remarques spéciales

### Information sur les durcisseurs et les diluants:

Les types de durcisseur et de diluant mentionnés sur la première page sont définis comme composants standards pour ce système de peinture.

Les durcisseurs standards sont mentionnés sur les bordereaux d'envoi et sur les étiquettes d'emballage.

D'outre, il existe en alternatif d'autres durcisseurs et diluants, si les résultats désirés ne peuvent pas être obtenus avec les composants standards. Ces produits sont mis au point sur demandes de nos clients, p. ex. séchage plus rapide ou plus lent.

Les durcisseurs ont une influence sur la brillance.

---

### Résistance

EFDEDUR-Durcisseur

HU0010: Pour utilisation à l'intérieur et une exigence de la résistance à la lumière plus élevée des teintes claires.  
Pour application monocouche sur métaux non-ferreux.

HU0180: Pour utilisation à l'intérieur et une exigence de la résistance à la lumière moyenne des teintes claires.

---

### Conditions d'essais

Les données de rentabilité, de séchage et de marquage dépendent de la teinte.

Les données mentionnées sont basées sur la teinte blanc pur et d'un brillant mat satiné avec le durcisseur HU0010.

Toutes les déclarations sont basées sur un climat normalisé 20/65 DIN 50014.

Il est nécessaire, pour le calcul de la consommation réelle de tenir compte d'un supplément aux données théoriques. Pour renseignements voir p. ex.: la norme DIN 53220 ou tenir compte des essais en pratique.

Ces données sont fondées sur nos connaissances du produit et notre expérience. Nous avons aucune influence sur l'application même. Nous sommes à votre service pour toutes autres informations.

Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.