

FREOLUX

Grundierung KL1792

- Lösemittelhaltige, lufttrocknende Alkydharzgrundierung
- Industrieanwendungen, z.B. Metallbau
- Korrosionsschützend

Technisch / Physikalische Daten	Bindemittel-Basis	kurzöliges Alkydharz
	Farbton	z.B. rotbraun, lichtgrau in Anlehnung an RAL 840 HR andere Farbtöne auf Anfrage
	Glanzgrad visuell	matt
	Lieferviskosität DIN 53211*	110 bis 120 Sek. / 4 mm Auslaufbecher
	Verdünnung	EFD-Verdünnung 400009
	Dichte theoretische Bestimmung	1,50 g / ml + / - 0,2
	Festkörper theoretische Bestimmung	70 % + / - 3
	Festkörpervolumen theoretische Bestimmung	315 ml / kg + / - 10
	Verbrauch theoretisch in Lieferform, ohne Applikationsverlust	185 bis 195 g / m ² Trockenfilmdicke 60 µm siehe „Spezielle Hinweise“
	Ergiebigkeit theoretisch in Lieferform, ohne Applikationsverlust	5,0 bis 5,5 m ² / kg Trockenfilmdicke 60 µm siehe „Spezielle Hinweise“

Lagerbeständigkeit Im Originalgebinde mindestens 18 Monate, sofern die Originalgebinde dicht verschlossen bei 5 bis 25 °C gelagert werden. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

Verarbeitung und Anwendung

Verarbeitung

Vor der Verwendung sorgfältig aufrühren (z.B. mit Schnellmischer).

Spritzen-Airless: in Lieferform
Düse: 0,015 inch / 0,38 mm Spritzdruck: 150 bar
Spritzen-Hochdruck: nach Einstellung auf 30 bis 40 Sek.
Düse: 1,8 mm Spritzdruck: 4 bar

Untergründe

Stahl

Vorbehandlung

Der Untergrund muß frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette und Tenside. Wir empfehlen den Anforderungen entsprechend geeignete chemische (z.B. Phosphatieren, Chromatieren) bzw. mechanische (z.B. Strahlen) Vorbehandlungsverfahren anzuwenden.

Aufbauvorschlag

Untergrund: Stahl
Grundierung: FREOLUX-Grundierung KL1792
Decklack: FREOLUX-Lackfarbe KL1022

Verarbeitungsbedingungen

oberhalb 10 °C

Trocknung

Lufttrocknung bei 20 °C

Staubtrocken: nach 20 Min. (Trockengrad 1/ DIN 53150)
Griffest: nach 3 Std. (Trockengrad 4/ DIN 53150)
Durchgetrocknet: nach 15 Tagen (Pendeldämpfung/ ISO 1522)
Ofentrocknung: bis 80 °C möglich (Objekttemperatur)

Überlackierbarkeit

mit Decklacken auf Alkydharzbasis möglich

Reinigung der Arbeitsgeräte

EFD-Verdünnung 400500

Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die beim Umgang mit lösemittelhaltigen Lacken üblichen Vorsichtsmaßnahmen zur Be- und Entlüftung sowie zum persönlichen Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- / Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Spezielle Hinweise

Prüfbedingungen

Die Angaben zur Wirtschaftlichkeit, Trocknung und Kennzeichnung sind farbonabhängig. Die angegebenen Daten beziehen sich auf KL1792MRU812, rotbraun ca. RAL 8012. Alle Aussagen basieren auf Normklima 20/65 DIN 50014.

Bei der Berechnung des praktischen Verbrauchs sind Zuschläge zu den theoretischen Werten zu berücksichtigen, Hinweis z.B. in DIN 53220 und aus Praxiserfahrung.

Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluß. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.